

TG Textilglas GmbH

Kannhöhe 6, 37242 Bad Sooden-Allendorf, Tel: 05652 958840, Fax: 05652 9588411

Bad Sooden-Allendorf

Datum: April 2021

Technisches Merkblatt

Artikel:	TEXTOLAN® TG 16
Bindung:	Dreher
Garn Kette:	272 Tex Glasgarn
Garn Schuss:	600 Tex Glasroving
Kettfadenzahl pro cm:	3,0/1
Schussfadenzahl pro cm:	1,3/1
Maschenweite in mm:	ca. 6,5 x 7 von Fadenmitte zu Fadenmitte
Imprägnierung / Appretur:	Wässrige Dispersion auf der Basis Butadien – Styrol – Copolymere
Auflage Appretur in %:	ca. 31 %
Rohgewicht g/m²:	ca. 160 g/m²
Fertiggewicht g/m²:	ca. 210 g/m²
Gewichtstoleranzen in %:	+/- 10 %
Reißkraft Kette (N/5cm):	mindest 2600 N – Trockenzug
Reißkraft Schuss (N/5cm):	mindest 3000 N –Trockenzug

**Dies Schreiben wurde automatisch erstellt und trägt keine Unterschrift
Technische Änderungen vorbehalten!**

Die in diesem Schreiben enthalten Informationen basieren auf dem neuesten Stand unserer Entwicklung und Innovation sowie unserer Erfahrung als Glasweber. Mit Hilfe unseres TÜV-Überwachten Qualitätsmanagement System garantieren wir eine gleich bleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse. Die Verschiedenheit der Arbeitsmethoden und Bedingungen, die außerhalb unseres Einflusses liegen, gestattet es uns nicht, eine weitere Gewährleistung zu übernehmen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.