

TG Textilglas GmbH

Kannhöhe 6, 37242 Bad Sooden-Allendorf, Tel: 05652 958840, Fax: 05652 9588421

Stand: Januar 2020

Technisches Merkblatt

Artikel:	TEXTOLAN® TG 14-1
Anwendung:	Armierungsgewebe
Eigenschaften:	alkalibeständig, schiebefest, dimensionsstabil, unverrottbar
Kette:	E-Glas
Schuss:	E-Glas
Imprägnierung / Appretur:	Wässrige Dispersion auf der Basis Butadien – Styrol – Copolymere
Maschenweite Kette x Schuss in mm:	ca. 13 x 13 von Fadenmitte zu Fadenmitte
Auflage Appretur in %	ca. 29
Fertiggewicht g/m²:	ca. 110 g/m²
Gewichtstoleranzen in %:	+/- 5 %
Reißkraft Kette (N/5cm):	mindest 1100 N – Trockenzug
Reißkraft Schuss (N/5cm):	mindest 1100 N – Trockenzug

**Dies Schreiben wurde automatisch erstellt und trägt keine Unterschrift.
Technische Änderungen Vorbehalten!**

Die in diesem Schreiben enthalten Informationen basieren auf dem neuesten Stand unserer Entwicklung und Innovation sowie unserer Erfahrung als Glasweber. Die Verschiedenheit der Arbeitsmethoden und Bedingungen, die außerhalb unseres Einflusses liegen, gestattet es uns nicht, eine weitere Gewährleistung zu übernehmen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.